



PINTURAS

EUROTON FACHADAS Pintura Decorativa

Ficha técnica 1/2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Fachadas es una pintura de acabado tradicional mate anti reflejante para interiores y exteriores de alto desempeño.

USOS

- Es recomendado para la decoración, mantenimiento y protección de todo tipo de superficies como acabados de yeso, muros de concreto, ladrillo, materiales prefabricados como tabla roca, plafones, etc., tanto en interiores como en exteriores.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia.
- Muy buena resistencia a la intemperie.
- Diseñada para resaltar acabados texturizados.

APLICACIÓN

CONSIDERACIONES PREVIAS

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo y grasa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza:

- Limpie la superficie, eliminando polvo, grasa, manchas de hongos y algas o partículas sueltas.
- Elimine totalmente la pintura mal adherida o desprendida aplicada anteriormente, ya que puede afectar la adherencia de la pintura.
- Elimine toda presencia de salitre.
- En superficies nuevas o muy porosas se recomienda aplicar **Euroton Sellador** antes de aplicar la pintura.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de Euroton Fachadas:

- Homogeneizar hasta su completa incorporación antes de utilizarse.

Dilución y Aplicación:

- Se recomienda diluir con agua entre un 5% a 10% como máximo.

Brocha y rodillo:

- Se recomienda diluir máximo un 5% cuando se aplica con estos materiales.

Aspersión:

- Se recomienda diluir hasta un 5% cuando se aplique con equipo de aspersión.
- Aplique la primera capa de pintura de forma uniforme sobre la superficie a cubrir, dejando secar 60 minutos antes de aplicar la segunda capa.

Tiempo de secado:

- El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climatológicas propias de la región donde se aplique.
- A una temperatura de 25 °C y a una humedad relativa de 50% la primera capa seca al tacto en 60 minutos.



PRESENTACIÓN	COLOR	RENDIMIENTO
Cubeta de 19L y 4L	Blanco y 1320 Colores	6 L/m ² aproximadamente.

NOTA: El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie donde se aplique.

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido semi-viscoso	Visual
Acabado	Mate	-----
Viscosidad Brookfield u 4 @ 20 rpm @ 25° C	11 000 -15 000 cps	ASTM-D-2196-99
Viscosidad Stormer	90 - 110 KU	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Finura	6 Hegman	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Secado @ 25° C y H. R. 50%	120 minutos	NMX-C-423-ONNCCE-2003
% Sólidos Totales	52 %	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Densidad @ 25° C	1.33 - 1.35	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Lavabilidad	3000 ciclos	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Estabilidad en envase.	12 meses	ASTM-D-1849-95

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



PRECAUCIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en superficies muy húmedas.
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea menor a 5°C ó a temperatura mayor a 40°C
- No se mezcle con otro tipo de pinturas.
- Cierre perfectamente el envase después de cada uso.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de lentes.
- Evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con la piel lave con agua abundante; en caso de contacto con los ojos lave durante 10 min. con abundante agua.
- No se ingiera, en caso de ingestión solicitar atención médica de inmediato, no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.



ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.



www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2017