



PINTURAS

RECUBRIMIENTO LISO

Recubrimiento Acrílico Decorativo

Ficha técnica 1/2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Liso es un recubrimiento de alta calidad formulado con un copolímero acrílico base agua, pigmentos inorgánicos, agregados minerales y aditivos especiales.

USOS

- Para proteger, impermeabilizar y decorar fachadas, muros de colindancia y pretilas de azotea, fabricados con tabique, ladrillo, block, concreto, placas prefabricadas y otros.
- Puede usarse como acabado decorativo en interiores y exteriores. Sobre superficies como aplanados, texturas y pinturas bien adheridas.

VENTAJAS

- Cubre fisuras de hasta 0.5 mm de amplitud sin necesidad de resane.
- Resiste intemperismo, ambientes salinos y húmedos.
- Resiste y refleja rayos UV.
- Excelente resistencia al intemperismo.
- Resistencia a la formación de hongos en la película seca.
- Fácil de limpiar.
- Repele el polvo.
- Excelente adherencia a los diferentes sustratos donde se aplica.
- La película que forma es permeable al aire y vapor de agua.
- Transpirable.

APLICACIÓN

CONSIDERACIONES PREVIAS

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo y grasa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza:

- Limpie la superficie de polvo, grasas, aceites, restos de pintura envejecida y falsas adherencias.
- Asegúrese de que la superficie esté completamente seca.
- En caso de existir fisuras mayores a 0.5 mm y menores a 1.5 mm, resánelas correctamente.

Preparación de Euroton Liso:

Homogeneizar hasta su completa incorporación antes de utilizarse.

Dilución y Aplicación:

- En superficies nuevas o porosas se recomienda aplicar **Euroton Adhesivo**, (como Sellador) en una dilución con 3 partes de agua y 1 de **Euroton Adhesivo** antes de aplicar **Euroton Liso**.
- Deje secar por espacio de 1 a 2 horas, dependiendo de la porosidad de la superficie y la temperatura.
- Aplique la primera capa de **Euroton Liso** sin diluir y deje secar por espacio de 3 horas.
- Aplique una segunda capa de **Euroton Liso** sin diluir.

Tiempo de secado:

- El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climatológicas propias de la región donde se aplique.
- A una temperatura de 25 °C y a una humedad relativa de 50 % la primera capa seca al tacto en 60 minutos.



PRESENTACIÓN	COLOR	RENDIMIENTO
--------------	-------	-------------

Cubeta de 19L y 4L

Blanco y Colores especiales
recomendablemente formulados
con pigmentos inorgánicos.

4 a 6 m² /L

NOTA: El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie donde se aplique.

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido semiviscoso	Visual
Acabado	Mate	-----
Viscosidad Brookfield u 6 @ 10 rpm @ 25° C	15 000 -25 000 cps	ASTM-D-2196-99
Viscosidad Stormer	90 - 110 KU	ASTM-D-562-01
Finura	5 Hegman	ASTM-D-1296-96
Secado al tacto @ 25° C y H. R. 50%	120 minutos	ASTM-D-1640-03
% Sólidos Totales	63 - 64 %	ASTM-D-2369-04
Densidad @ 25° C	1.43 - 1.47 Kg/L	ASTM-D-1475-98
Elongación	100 Mínimo	ASTM-D-2370
Estabilidad en envase.	12 meses	ASTM-D-1849-95

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



PRECAUCIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en superficies muy húmedas.
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea menor a 5°C ó a temperatura mayor a 40°C
- No se mezcle con otro tipo de pinturas.
- Cierre perfectamente el envase después de cada uso.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de lentes.
- Evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con la piel lave con agua abundante; en caso de contacto con los ojos lave durante 10 min. con abundante agua.
- No se ingiera, en caso de ingestión solicitar atención médica de inmediato, no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD



Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.



EUROTON[®]
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266

FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2017