



Euro Primer Primario Asfáltico Base Agua

Ficha técnica 1/2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Primario Asfáltico Base Agua es un compuesto bituminoso de baja viscosidad, formulado a partir de asfaltos seleccionados.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200L
- Cubeta de 19L

RENDIMIENTO

Un litro rinde de 4 a 6m² dependiendo de la rugosidad de la superficie.

COLOR

Negro

USOS

- Como primario adherente para recibir sistemas de impermeabilización o reimpermeabilización en sistemas impermeables prefabricados como Euroton Cubiertas.
- Como primario para selladores.
- Como primario y sellador de superficies secas o ligeramente húmedas.

BENEFICIOS

- Secado rápido.
- Fácil de aplicar, no necesita calentarse ni diluirse para su aplicación.
- Alta calidad de penetración en elementos con poro abierto.
- Mantiene su fluidez aún a bajas temperaturas.
- Aumenta la adherencia entre sustrato e impermeabilizante.
- Evita falsas adherencias de los sistemas impermeabilizantes asfálticos.
- Elimina polvo residual superficial.



DATOS TÉCNICOS

- Consistencia: fluida
- Olor: solvente
- Toxicidad: tóxico por inhalación e ingestión
- Material no volátil: 47 - 49% ASTM-D-2823
- Densidad: @25°C 0.91 - 0.95g/ml ASTM-D-70
- Viscosidad (spin 1@10 RPM): 80-120 cps ASTM-D-2196
- Secado al tacto: 25-35 min ASTM-D-1640
- Contenido de agua: 0.3% máx. ASTM-D-95
- Punto de inflamación: 30°C ASTM-D-92

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a tratar deberá presentar un acabado uniforme libre de oquedades y protuberancias.
- Elimine salientes filosas o puntiagudas.
- Retire restos de impermeabilizaciones preexistentes, dañadas, flojas o mal adheridas.

Euro Primer

Primario Asfáltico Base Agua

Ficha técnica 2/2



- El sustrato deberá estar seco o ligeramente húmedo, limpio, libre de polvo, grasa o partículas sueltas.
- La superficie debe contar con un número adecuado de bajadas pluviales, sin obstrucciones por dentro o por fuera.
- Todos los ángulos que forma el sustrato con cualquier elemento vertical, como muros, pretiles, bases, etc., deben contar con un chaflán de mezcla de 10cm a 45° a todo lo largo de los mismos.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Homogenice el producto completamente.
- Aplique Euroton Primario Asfáltico Base Agua sin diluir a una sola mano, usando cepillo, brocha o equipo neumático de aspersión.
- Deje secar el producto 4 horas aproximadamente antes de iniciar con los trabajos de calafateo de juntas, impermeabilización o colocación de cualquier otro producto.

PRECAUCIONES

- No aplicar en lugares mal ventilados.
- No se aplique sobre superficies húmedas, bajo amenaza de lluvia o en áreas encharcadas, ya que esto impedirá su correcta adherencia al sustrato.
- No se aplique sobre superficies excesivamente calientes.

Los productos **Euroton** han sido desarrollados con los más altos estándares de calidad y con base a experiencia y pruebas de laboratorio.

Los productos **Euroton** cumplen con los fines para los cuales fueron fabricados.

La empresa no se hace responsable por el uso inadecuado así como de la mala aplicación de los productos. En caso de existir dudas sobre el uso consulte al departamento técnico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Tóxico por inhalación prolongada e ingestión.
- Evite contacto con piel y ojos.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

- A partir de la fecha de fabricación, este producto conserva sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo, en envase correctamente cerrado, en un lugar fresco y seco.
- No estibe más de 4 cubetas.

EUROTON DE MÉXICO S.A. DE C.V.

www.euroton.com.mx

