



PINTURAS

EUROTON SATINADO

Pintura Acrílica Protectora y Decorativa

Ficha técnica 1/2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Satinado es una pintura látex formulada con resina acrílica y con materiales especiales que promueven a la película final alta resistencia a la intemperie y alta resistencia a la humedad, de acabado satinado aterciopelado, diseñada para cualquier tipo de obra o inmueble.

USOS

- Ideal para la decoración, mantenimiento y protección de todo tipo de superficie como acabados de yeso, muros de concreto, ladrillo, materiales prefabricados como tabla roca, plafones, etc., tanto en interiores como en exteriores.

VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Reduce la temperatura de interiores (color blanco).
- Excelente adherencia.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- 100% lavable.
- Resistente al manchado.
- Acabado satinado.

APLICACIÓN

CONSIDERACIONES PREVIAS

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo y grasa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza:

- Limpie la superficie, eliminando polvo, grasa, manchas de hongos y algas o partículas sueltas.
- Elimine totalmente la pintura mal adherida o desprendida aplicada anteriormente, ya que puede afectar la adherencia de la pintura.
- Elimine toda presencia de salitre.
- En superficies nuevas o porosas se recomienda aplicar **Euroton Adhesivo**, en una dilución con 4 partes de agua y 1 de **Euroton Adhesivo**, antes de aplicar **Euroton Satinado**.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de Euroton Satinado:

- Homogeneizar hasta su completa incorporación antes de utilizarse.

Dilución y Aplicación:

- Se recomienda diluir con agua entre un 5% a un 10% como máximo en la primera capa.

Brocha y rodillo:

- Se recomienda diluir máximo un 5% en la primera capa cuando se aplica con estos materiales.

Aspersión:

- Se recomienda diluir hasta un 5% cuando se aplique con equipo de aspersión.
- Aplique la primera capa de **Euroton Satinado** de forma uniforme sobre la superficie a cubrir, dejando secar 60 minutos antes de aplicar la segunda capa.

Tiempo de secado:

- El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climatológicas propias de la región donde se aplique.
- A una temperatura de 25 °C y a una humedad relativa de 50% la primera capa seca al tacto en 60 minutos.



PRESENTACIÓN	COLOR	RENDIMIENTO
Cubeta de 19L y 4L	Blanco y Colores	6 L/m ² aproximadamente.

NOTA: El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie donde se aplique.

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido semi-viscoso	Visual
Acabado	Satinado	-----
Viscosidad Brookfield u 4 @ 20 rpm @ 25° C	11 000 -15 000 cps	ASTM-D-2196-99
Viscosidad Stormer	90 - 110 KU	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Finura	6 Hegman	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Secado @ 25° C y H. R. 50%	120 minutos	NMX-C-423-ONNCCE-2003
% Solidos Totales	50%	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Densidad @ 25° C	1.19 - 1.21 kg/L	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Lavabilidad	5000 ciclos	NMX-C-423-ONNCCE-2003
Estabilidad en envase.	12 meses	ASTM-D-1849-95

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



PRECAUCIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en superficies muy húmedas.
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea menor a 5°C ó a temperatura mayor a 40°C
- No se mezcle con otro tipo de pinturas.
- Cierre perfectamente el envase después de cada uso.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de lentes.
- Evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con la piel lave con agua abundante; en caso de contacto con los ojos lave durante 10 min. con abundante agua.
- No se ingiera, en caso de ingestión solicitar atención médica de inmediato, no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD



Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.



www.euroton.com.mx



Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2017