

## Euroton Sellador Sellador Vinílico

Ficha técnica 1/2



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Euroton Sellador** es un sellador vinílico especialmente formulado para adherirse a sustratos, para su uso en interiores y exteriores con excelente adherencia, como son el concreto, yeso y otros similares. Esto favorece a que se incremente la adherencia de los acabados.

### PRESENTACIÓN

- Tambor 200L
- Cubeta 19L
- Galón 4L

### RENDIMIENTO

Superficie lisa: 8.5 a 9.5m<sup>2</sup>/L, rugosa: 6 a 8m<sup>2</sup>/L

### USOS

Muros y cielos de viviendas, oficinas, comercios y construcción en general. Exposición en interiores y exteriores. Las exposiciones en inmersión, continua o intermitente, así como el contacto continuo con agua o cualquier sustancia química está contraindicado. Sustratos donde debe aplicarse: yeso, mampostería, concreto, cemento.

### BENEFICIOS

- Uso en interiores y exteriores.
- Gran rendimiento.
- Sólidos en peso 26± 2%
- Sólidos en volumen 19± 2%
- Libre de compuestos de plomo y metales pesados, evitando daños a la salud de las personas y el medio ambiente.

### DATOS TÉCNICOS

- Acabado: semimate
- Color: lechoso
- Tiempo de secado al tacto: 30 min. / 25°C, 50% de humedad relativa 3hrs.
- Repintado: superficie lisa 8.5 a 9.5m<sup>2</sup>/L.

**NOTA:** los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.



### RENDIMIENTO PRÁCTICO ESTIMADO

El rendimiento real del sellador podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de superficies nuevas de mampostería, concreto, cemento y materiales similares; espesor de la película, desperdicios de producto, etc. No se puede garantizar que el rendimiento práctico que obtenga el usuario sea el expresado en esta ficha técnica debido a que las operaciones de aplicación y preparación de la superficie están fuera de control en aplicaciones por aspersión, las pérdidas de material pueden alcanzar hasta un 70%.

### MODO DE APLICACIÓN

- Toda superficie antes de recubrirla debe cumplir con las siguientes condiciones:
- Limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra y cualquier material que

# Euroton Sellador

## Sellador Vinílico

Ficha técnica 2/2



impida que la pintura se adhiera a la superficie. Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica la pintura suelta o dañada.

- Seca. No deberá existir humedad en la superficie.
- Opaca. La superficie no deberá ser brillante ni pulida.

### PREPARACIÓN DEL MATERIAL

- Diluya 1 parte de Euroton Sellador en 3 partes de agua hasta homogeneizar el producto aproximadamente 3 minutos.
- Aplique una mano de Euroton Sellador.
- Brocha: verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.
- Rodillo: utilice una cubierta de rodillo de pelo sintético de 0.5" a 1.5" (12.7 a 38.1mm).
- Retire el pelo suelto enredado cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para después retirarla.
- Equipo Airless: seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas. En superficies previamente pintadas remueva la pintura descascarada, así como cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie. Resane hoyos y cuarteaduras y deje secar la superficie.
- Aplique una mano de Euroton Sellador.
- Aplique 2 manos de pintura acrílica o vinil acrílica.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Este producto ha sido desarrollado para su uso exclusivo en muros y cielos (para interiores y exteriores) de viviendas, oficinas, comercios y construcción en general. El uso de este material en ambientes químicos está contraindicado. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en esta ficha técnica queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario.
- Temperatura ambiente: mayor a 10°. Temperatura de la superficie: la superficie no deberá estar caliente. Humedad relativa: menor a 85%. Los rayos del sol nunca deberán incidir de forma directa en la superficie al momento de aplicar el sellador. No aplique en exteriores si el pronóstico climático es de lluvia en las próximas 72hrs.
- Estas superficies deberán tener por los menos 28 días de haber sido coladas.

### PRECAUCIONES

- No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite inmediatamente ayuda médica.
- Paya mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

### ALMACENAJE

1 año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

Los productos **Euroton** han sido desarrollados con los más altos estándares de calidad y con base a experiencia y pruebas de laboratorio. Los productos **Euroton** cumplen con los fines para los cuales fueron fabricados.

La empresa no se hace responsable por el uso inadecuado así como de la mala aplicación de los productos. En caso de existir dudas sobre el uso consulte al departamento técnico.

**EUROTON DE MÉXICO S.A. DE C.V.**

[www.euroton.com.mx](http://www.euroton.com.mx)

