

Euroton Sport Pintura Deportiva

Ficha técnica 1/2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Sport es una pintura base agua formulada a base de copolímeros acrílicos, ideal para la protección y señalización de canchas de tenis, frontón y otras instalaciones deportivas.

PRESENTACIÓN

- Tambor 200L
- Cubeta 19L
- Galón 4L

RENDIMIENTO

3 a 5m²/L dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte.

USOS

Pintado y señalización de pavimentos deportivos de cemento, hormigón y pavimentos asfálticos.

BENEFICIOS

- Antideslizante.
- Gran resistencia al impacto.
- Acabado mate antirreflejo.
- Resistencia a la intemperie.
- Excelente adherencia sobre hormigón, cemento y pavimentos asfálticos.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Resistente a la alcalinidad y salinidad del soporte.
- Resistente al agua, totalmente lavable.

DATOS TÉCNICOS

- Acabado: mate.
- Vehículo: copolímeros acrílicos.
- Disolvente: agua.
- Color: blanco, rojo, verde, azul, amarillo, verde fronton.
- Densidad: 1.31±0.07kg/L.
- Contenido en sólidos: 54±5% en peso.
- Tiempo en secado al tacto: Y:z -1 horas (20°C y 65% H.R.).
- Repintado: 8 horas.

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.



CONDICIONES DE APLICACIÓN

- Útiles de aplicación: brocha, rodillo.
- Limpieza: limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Homogeneizar bien el contenido del envase.
- Limpiar la superficie dejándola libre de polvo, grasas, salitre, moho, algas, etc.
- No aplicar a temperaturas inferiores a los 7°C, ni con humedades relativas superiores al 80%.
- Observaciones: no aplicar con temperaturas muy elevadas del soporte.
- No aplicar si hay riesgo de lluvias o heladas.

SUPERFICIES NUEVAS

- El soporte debe estar bien fraguado, por lo que se recomienda esperar 1 mes antes de aplicar la pintura. Mediante cepillado enérgico eliminar las sales resultantes del fraguado. Si la superficie es extremadamente lisa o bruñida, tratar con máquina abrasiva con objeto de abrir poro para que la

Euroton Sport

Pintura Deportiva

Ficha técnica 2/2



pintura se adhiera perfectamente. Con la superficie limpia, aplicaremos una primera capa de Euroton Sport sin diluir. Transcurridas 6-8 horas aplicar una segunda capa.

SUPERFICIES PINTADAS

- Si la pintura está en buen estado, aplicar una o dos capas de Euroton Sport una vez eliminada la suciedad.
- Si la pintura está mal adherida, agrietada o descascarada debe eliminarse por completo y proceder como si se tratara de superficie nueva.

ALMACENAJE

- Tiempo máximo de 1 año desde su fabricación, en su envase original. Preservar los envases de las heladas.
- Evitar la exposición directa del sol.

PRECAUCIONES

- Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para mayor información consulte la ficha de seguridad del producto.

Los productos **Euroton** han sido desarrollados con los más altos estándares de calidad y con base a experiencia y pruebas de laboratorio. Los productos **Euroton** cumplen con los fines para los cuales fueron fabricados. La empresa no se hace responsable por el uso inadecuado así como de la mala aplicación de los productos. En caso de existir dudas sobre el uso consulte al departamento técnico.

EUROTON DE MÉXICO S.A. DE C.V.

www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Manzana M lote 30, 4ta etapa. Ciudad Industrial. C.P. 58200. Morelia, Mich. Tel. (443) 204 0266 / 323 2098
Calzada de las Armas #140-b Col. Industrial las Armas. Del. Tlalnepantla C.P. 54080. Tel. (55) 6726 6801