



PRODUCTOS ESPECIALES

EUROTON TRANSPARENTE

Repelente de agua para muros y fachadas base agua

Ficha técnica 1/2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Transparente es un líquido incoloro a base de siliconas, que protege las fachadas de las edificaciones contra la penetración de agua de lluvia evitando la formación de moho y salitre

USOS

- Como repelente de agua sobre superficies minerales como ladrillo, piedra, cantera, mármol, sillar, piedra laja, concreto y otros materiales porosos.

VENTAJAS

- De gran durabilidad y listo para usar.
- Alta penetración.
- Incrementa la duración donde se aplica.
- Impide que los muros absorban agua de lluvia.
- No forma película y permite que la superficie respire.
- No altera la apariencia del material sobre el cual se aplica.
- Controla la absorción en muros de piedra, mármol, piedra laja, ladrillo y otros materiales absorbentes.
- Protege las fachadas de la suciedad, polvo, hollín, disminuyendo costos de mantenimiento.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La base debe estar seca y limpia (lavar la superficie con agua limpia).
- Si existen grietas o fisuras, éstas deben ser reparadas, dejando transcurrir 4 días por lo menos antes de aplicar *Euroton Transparente* para permitir el completo fraguado y secado del mortero utilizado en las reparaciones.
- No se debe utilizar ningún producto químico de limpieza.
- La aplicación de *Euroton Transparente* puede hacerse con pistola de aspersión a baja presión, bomba fumigadora, rodillo o brocha, mínimo tres (3) días después de lavada la superficie (sin lluvia).
- Aplicar dos capas para saturar completamente la superficie, teniendo un tiempo entre aplicaciones de aproximadamente 45 minutos a 23°C.
- Lave las herramientas, cuando el producto todavía esté fresco.

Observación

- Se recomienda hacer ensayos de campo para determinar la cantidad de capas o de producto requerido por metro cuadrado, lo cual depende del tipo de superficie y su absorción.
- Los ensayos consisten en aplicar *Euroton Transparente* en fachadas en varias aplicaciones (2 o 3 capas).



PRESENTACIÓN

Cubeta de 19L y 4L 4 a 6m² a dos capas (varía dependiendo de la absorción de la superficie)

NOTA: El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie donde se aplique.

RENDIMIENTO

DATOS TÉCNICOS

PRÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Color	inoloro
Tiempo de secado	1 hora a 23 °C - 65%HR.
Densidad	1.04 kg/L

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



PRECAUCIONES

- No se debe aplicar bajo sol directo. Proteger de la lluvia 2 a 3 horas después de aplicado. Proteger vidrios, pisos, jardines, vehículos, etc., durante la aplicación.
- Euroton Transparente** tiene una durabilidad aproximada de 5 años, si se aplica en la forma indicada en esta ficha técnica y se aplica la cantidad de producto requerida para proteger el sustrato a tratar. Esta estimación está basada en los conocimientos actuales de **Euroton Transparente**, en condiciones adecuadas al almacenamiento, aplicación y mantenimiento.
Sin embargo, debido a que las condiciones reales y su empleo pueden variar considerablemente, esta estimación es sólo indicativa y la duración de vida real podría ser más corta o prolongarse más allá de lo enunciado anteriormente.
- Las condiciones de los sustratos deben cumplir con los requerimientos previos a la aplicación de **Euroton Transparente** y se deben cumplir las normas de construcción vigente en México.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Si el sustrato conserva humedad antes de la aplicación de **Euroton Transparente** es posible que el agua atrapada genere manchas. En este caso retire la mancha con una lija, deje secar y proteja nuevamente con **Euroton Transparente**.
- El efecto perlado es una prueba visual de verificación de la aplicación del **Euroton Transparente**, sin embargo este efecto se pierde con el tiempo (6 meses aprox.), por lo que la forma de evaluar la eficiencia del producto es con la prueba de absorción de humedad con pipetas de Karsten.
- Usar guantes de caucho y gafas protectoras para su manipulación, elementos de agarre para trabajos de altura o el aire.
- Consultar hoja de seguridad de este producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD



Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.



www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2017