



IMPERMEABILIZANTE

PROTECTON 5 años

Impermeabilizante elástico de gran duración y elasticidad permanente

Ficha técnica 1/1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Protecton Impermeable es un impermeabilizante acrílico elastomérico elaborado a base de resina estiren acrílica y pigmentos seleccionados de gran duración. Contiene fibras sintéticas que le dan mayor resistencia.

USOS

Impermeabilizante de superficies de concreto, asbestos, cemento, entre otros.

BENEFICIOS

- No requiere malla de refuerzo.
- Duración 5 años.
- Fácil aplicación.
- Excelente acabado.
- Impermeabiliza y protege.
- No contiene solventes ni materiales agresivos al medio ambiente.
- No tóxico, corrosivo ó reactivo

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Elimine completamente toda presencia de polvo, grasa, óxido, humedad o cualquier agente contaminante que pueda afectar la adherencia o funcionalidad del impermeabilizante.
- Cuando se trate de superficies que presenten impermeabilizante asfáltico recomendamos desprenderlo en su totalidad.
- Cuando se trate de impermeabilizantes acrílicos viejos, se recomienda, desprender las capas sueltas.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Prepare un Primario Sellador de PROTECTON Impermeable diluido en agua 1:3 (un litro de PROTECTON IMPERMEABLE en tres litros de agua) sobre la superficie a tratar.
- Aplique el primario en toda la superficie y deje secar aproximadamente 30 min. antes de proceder a la aplicación del impermeabilizante.
- Aplicar la primera capa de impermeabilizante con cepillo o rodillo sin diluir y siguiendo una sola dirección, dejando secar de 12 a 24 horas antes de aplicar la segunda capa.
- Aplique la segunda capa sin diluir en forma transversal a la primera capa, deje secar y evite tráfico en la zona tratada las siguientes 24 horas.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19L

COLOR

Blanco y Rojo

RENDIMIENTO

1 L/m² dependiendo de la absorción, rugosidad y tipo de superficie

DATOS TÉCNICOS

PRÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Viscosidad Brookfield	60
Contenido de solidos	49-50%
PH	8.5-6.5
Densidad	1.21-1.30

NOTA: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.



PRECAUCIONES

- La temperatura mínima de aplicación de PROTECTON IMPERMEABLE es de 8 °C.
- No aplicar sobre productos mal adheridos al sustrato.
- No se mezcle con otros impermeabilizantes.
- No se aplique si hay riesgo de lluvia.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con agua en abundancia durante 10 minutos y consulte a su médico.
- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.



ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Un (1) año en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2017