



LINEA SOUDAL

SOUDAFIX VE380-SF Sellador

Ficha técnica 1/2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soudafix VE380-SF es un mortero de fijación de anclaje de 2 componentes, para la fijación sin coacción varillas de rosca, barras de armado, fierros para hormigón, tamiz de anclaje, etc. en los sustratos llenos y huecos, como el hormigón, hormigón fisurado, ladrillos fiscal, ladrillos huecos, hormigón celular, piedra natural, planchas de internet, etc.

USOS

- Anclaje de cargas pesadas en los materiales de construcción llenos y huecos.
- Anclaje sin coacción cercana a los bordes.
- Puede ser utilizado como revestimiento de reparación sobre el hormigón.

BENEFICIOS

- Aplicación muy buena y sencilla con pistolas de siliconas normales.
- Fácil de usar.
- Endurecimiento rápido.
- Amplio campo de aplicación, ver en huecos de perforación húmedos, bajo el agua hasta -5°C.
- Sin styrol (caucho sintético: tóxico e inflamable) ni olor.
- Reemplazo del cartucho por simple cambio de la boquilla mezcladora.
- Fijación resistente al agua e impermeable.
- Alta resistencia química.
- Categoría de resistencia al fuego F120.
- Autorización técnica europea para las aplicaciones en hormigón no fisurados.

SUSTRATOS

- **Naturaleza:** todos los sustratos y materiales porosos usuales de construcción, no tiene adherencia en los materiales lisos y no porosos.
- **Condiciones:** los sustratos tienen que estar limpios, libres de polvo y sin grasa.
- **Tratamientos anteriores:** no es necesario algún tratamiento anterior. En los materiales huecos, el uso de un tamiz es necesario.

APLICACIÓN

- **Método:** con pistola para productos bicomponentes.
- **Temperatura de aplicación:** -5°C hasta 35°C.
- **Limpieza:** antes de endurecimiento: retirar el producto innecesario con un paño y enseguida limpiar con acetona.
- **Después del endurecimiento:** se recomienda dejar endurecer el producto, con el objeto de sacarlo con un cincel y un martillo.
- **Posibilidades de reparación:** con el mismo producto.

MÉTODO DE TRABAJO

- Perforar el orificio siguiendo las especificaciones (profundidad, diámetro).
- Limpiar el orificio para posteriormente soplar.
- Instale la boquilla sobre el producto.
- Estruir los 10 primeros centímetros sobre un cartón hasta que la mezcla sea homogénea (color gris oscuro).
- Ladrillo fiscal: repletar el orificio desde el fondo retirando lentamente el mezclador estático.
- Ladrillo hueco: repletar el orificio desde el fondo retirando lentamente el mezclador estático, de tal manera que el producto sea presionado a través de los orificios del tamiz.
- Introducir el anclaje por un movimiento de rotación izquierda-derecha.
- Controlar si el orificio está bien completo.
- Respetar los tiempos de apertura y de endurecimiento.
- No mover el anclaje durante el tiempo de endurecimiento.
- Dejar endurecer el producto innecesario. Se puede retirar fácilmente después de endurecerse con un cincel y martillo.
- Fijar el objeto.

LINEA SOUDAL

SILIRUB PC

Sellador de Silicona Neutra

Ficha técnica 2/2



DATOS TÉCNICOS

PRÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Base	viniléster
Consistencia	pasta estable
Sistema de endurecimiento	química
Densidad	1,66g/cm ³
Resistencia a temperaturas	hasta +80°C - corta duración hasta +120°C
Módulo de elasticidad dinámica	e. 1 200 N/mm ²
Tensión máxima de flexión	37 N/mm ²
Tensión máxima de presión	03N/mm ²

ADVERTENCIA

Riesgo de formación de manchas en superficies porosas como la piedra natural. Es recomendable efectuar un test de aplicación en estos materiales



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Observar la higiene del trabajo usual.
- A utilizar solamente en lugares bien ventilados.
- Ver embalaje para mayor información.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD



18 meses en un sitio seco y fresco en envase no abierto a una temperatura entre +5°C y +25°C.

EUROTON[®]
DE MÉXICO S.A. DE C.V.

www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2017