



PRODUCTOS ESPECIALES

EUROTON ADHESIVO

Ficha técnica 1/1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Adhesivo para la industria de la construcción, formulado a base de una emulsión acrílica de excelente poder adherente en la unión de concretos.

USOS

- **Adherente** para concreto nuevo a viejo, mortero o yeso a muros, columnas, trabes, losas; resane de pisos, muros, grietas, mampostería, aplanados y similares; nivelación de firmes que se recubrirán con parquet, loseta vinílica, alfombra y otros materiales.
- **Sellador** para superficies porosas, como: repellados, aplanados rústicos; elementos porosos como: block, tabique, losetas de barro y similares.
- **Fortificador** de mezclas de cal, cemento, pastas, lechadas, morteros.

VENTAJAS

- Adhesividad, resistencia a la humedad, tensión, abrasión e impacto.
- Excelente para combatir los problemas de humedad.
- Fácil de aplicar.
- No es inflamable.
- Resistente a la alcalinidad.
- No se amarillenta a la intemperie.

APLICACIÓN

CONSIDERACIONES PREVIAS

- La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, grasa, óxido, o partículas sueltas.

Aplicación del producto:

- Agitar perfectamente **Euroton Adhesivo** hasta obtener una apariencia uniforme.
- **Euroton Adhesivo** se aplica dependiendo del tipo de uso (adherente, sellador, fortificador o problemas de humedad).

SUGERENCIA DE APLICACIÓN

90 min de trabajo <cuando la temperatura de trabajo> 30° C

Adherente	Diluir 1L de adhesivo en 3L de agua
Mezcla para Adhesión (Liga)	Sustituir agua de la mezcla por adhesivo de 8 a 10 L por cada saco de 50 kg de cemento.
Sellador	Diluir 1L de adhesivo en 3L de agua.
Fortificador	1L de adhesivo 60L de pasta

PRESENTACIÓN

Cubeta de 19 L y Galón 4 L

RENDIMIENTO

Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte.

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Consistencia	Líquido	
Color	Transparente	-----
Olor	Típico a resina	-----
Material no volátil	25%	ASTM-D-1644
Densidad	1.01-1.1 g/ml	ASTM-D-1475

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



PRECAUCIONES

- Al usarlo como adherente y/o liga en yesos, tirolesa y aplanada, éstos deberán ser colocados antes que **Euroton Adhesivo** seque al tacto.
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5°C.
- Cierre perfectamente el envase después de cada uso.
- No se debe usar en ligas que estén sujetas a trabajos estructurales.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con la piel lave con agua abundante; en caso de contacto con los ojos lave durante 10 minutos con abundante agua.
- No se ingiera, en caso de ingestión solicitar atención médica de inmediato, no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD



Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.

www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO AL TELÉFONO 800 999 3876

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022

EUROTON DE MÉXICO S.A DE C.V

Manzana M lote 30, 4ta etapa. Ciudad Industrial. C.P. 58200. Morelia, Mich. Tel. 800 999 3876 / (443) 323 2098



DE MÉXICO S.A. DE C.V.

www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO AL TELÉFONO 800 999 3876

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022