



PINTURAS

RECUBRIMIENTO LISO

Recubrimiento Acrílico Decorativo

Ficha técnica 1/2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Liso es un recubrimiento de alta calidad formulado con un copolímero acrílico base agua, pigmentos inorgánicos, agregados minerales y aditivos especiales, diseñado para proteger y decorar espacios interiores y exteriores.

USOS

- Protege y decora fachadas, muros de colindancia y pretilas de azotea fabricados con tabique, ladrillo, block, concreto, placas prefabricadas y otros.
- Puede usarse como acabado decorativo en interiores y exteriores. Sobre superficies como aplanados y texturas.

VENTAJAS

- Cubre pequeñas fisuras sin necesidad de resane.
- Resiste intemperismo y ambientes salinos.
- Resiste y refleja los rayos UV.
- Excelente adherencia a los diferentes sustratos donde se aplica.
- Transpirable.

APLICACIÓN

CONSIDERACIONES PREVIAS

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo y grasa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza:

- Limpie la superficie eliminando polvo, grasas, manchas de hongos, algas y/o partículas sueltas.
- Elimine totalmente la pintura mal adherida aplicada con anterioridad para evitar la mala adhesión del **Euroton Liso**.

Preparación de Euroton Liso:

Homogeneizar hasta su completa incorporación antes de utilizarse.

Dilución y Aplicación:

Brocha o rodillo:

- Se recomienda que la aplicación sea directa.
- Aplique la primera capa de **Euroton Liso** extendiendo el producto en una sola dirección de arriba hacia abajo y dejar secar aproximadamente 60 minutos.
- Aplique una segunda capa de **Euroton Liso** y dejar secar por 60 minutos.

Tiempo de secado:

- A una temperatura de 25 °C y a una humedad relativa de 50 % la primera capa seca al tacto en 60 minutos.
- El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climatológicas propias de la región donde se aplique.



PRESENTACIÓN	COLOR	RENDIMIENTO
Cubeta de 19 L	Blanco y colores especiales.	4 a 6 m ² / L

NOTA: El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie donde se aplique.

DATOS TÉCNICOS		
PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Líquido semiviscoso	Visual
Acabado	Mate	-----
Viscosidad Brookfield U 6 @ 10 rpm @ 25° C	10 000 - 15 000 cps	ASTM-D-2196-99
Finura	5 Hegman	ASTM-D-1296-96
Secado al tacto @ 25° C y H. R. 50%	60 minutos	ASTM-D-1640-03
% Sólidos Totales	63 - 64 %	ASTM-D-2369-04
Densidad @ 25° C	1.44 - 1.47 Kg/L	ASTM-D-1475-98
Elongación	100 Mínimo	ASTM-D-2370
Estabilidad en envase	12 meses	ASTM-D-1849-95

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



PRECAUCIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en superficies muy húmedas.
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea menor a 5°C ó a temperatura mayor a 40°C
- No se mezcle con otro tipo de pinturas.
- Cierre perfectamente el envase después de cada uso.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de lentes.
- Evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con la piel lave con agua abundante; en caso de contacto con los ojos lave durante 10 minutos con abundante agua.
- No se ingiera, en caso de ingestión solicite atención médica de inmediato, no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD



Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.



www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO AL TELÉFONO 800 999 3876

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022