



PINTURAS

RECUBRIMIENTO RUGOSO Recubrimiento Acrílico Decorativo

Ficha técnica 1/2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Euroton Rugoso es un recubrimiento con textura base agua, elaborado a base de copolímeros acrílicos, pigmentos inorgánicos, aditivos especiales y arenas finas de granulometría controlada.

USOS

- Para proteger y decorar todo tipo de muros interiores, exteriores, plafones y fachadas.
- Sobre superficies como aplanados y pinturas bien adheridas.
- Como recubrimiento con textura, impermeable y decorativo en superficies de tabique, block, concreto, aplanado, mampostería, ladrillo, panel de yeso, lámina de metal, poliéster, vidrio, etc.

VENTAJAS

- Se adhiere a los distintos materiales usados normalmente en la construcción, incluyendo metal y vidrio.
- Resiste la alcalinidad del cemento y mortero.
- Resiste al intemperismo, rayos ultravioleta, cambios bruscos de temperatura, ambientes salinos, etc.
- Transpirable al vapor de agua facilitando la evacuación de la humedad lo que permite mantener muros secos.

APLICACIÓN

CONSIDERACIONES PREVIAS

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo y grasa.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza:

- Limpie la superficie de polvo, grasa, manchas de hongos, algas y/o partículas sueltas.
- Elimine totalmente la pintura mal adherida aplicada con anterioridad para evitar la mala adhesión del **Euroton Rugoso**.
- Elimine toda presencia de salitre.

Preparación de Euroton Rugoso

- Homogeneizar hasta su completa incorporación antes de utilizarse.

Dilución y Aplicación:

Brocha o rodillo:

- Se recomienda que la aplicación sea directa.
- Aplique la primera capa de **Euroton Rugoso** extendiendo el producto en una sola dirección de arriba hacia abajo y dejar secar aproximadamente 60 minutos. En caso de texturas especiales deberá dar el el acabado deseado con el diseño de su preferencia.
- Aplique una segunda capa de **Euroton Rugoso** y dejar secar por 60 minutos.

Tiempo de secado:

- A una temperatura de 25 °C y a una humedad relativa de 50 % la primera capa seca al tacto en 60 minutos.
- El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climatológicas propias de la región donde se aplique.



PRESENTACIÓN	COLOR	RENDIMIENTO
--------------	-------	-------------

Cubeta de 19 L

Blanco y colores especiales.

1 m² / L

NOTA: El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie donde se aplique.

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Apariencia	Pastosa granulada	Visual
Acabado	Mate	-----
Viscosidad Brookfield U-6 @ 10 rpm @ 25° C	100 000 cps	ASTM-D-2196-99
pH	8.5 - 9.5	ASTM-E-70
Secado al tacto @ 25° C y H. R. 50%	60 minutos	ASTM-D-1640-03
% Sólidos Totales	74 - 76 %	ASTM-D-2369-04
Densidad @ 25° C	1.5 - 1.6 g/ml	ASTM-D-1475-98
Estabilidad en envase.	12 meses	ASTM-D-1849-95

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



PRECAUCIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en superficies muy húmedas.
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea menor a 5°C ó a temperatura mayor a 40°C
- No se mezcle con otro tipo de pinturas.
- Cierre perfectamente el envase después de cada uso.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de lentes.
- Evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con la piel lave con agua abundante; en caso de contacto con los ojos lave durante 10 minutos con abundante agua.
- No se ingiera, en caso de ingestión solicitar atención médica de inmediato, no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD



Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.



www.euroton.com.mx



EUROTON



@Euroton

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO AL TELÉFONO 800 999 3876

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022