



# PRODUCTOS ESPECIALES

## EUROTON SPORT

### Pintura Acrílica para Canchas Deportivas

Ficha técnica 1/2



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Euroton Sport** es un recubrimiento compuesto de resina acrílica y extensores minerales que le dan a las superficies excelente resistencia a la abrasión, ideal para recubrir y señalar canchas deportivas.

## USOS

- Pintado y señalización de superficies deportivas de cemento, hormigón, así como de guarniciones y estacionamientos con tránsito ligero

## VENTAJAS

- Gran resistencia al impacto.
- Acabado mate antirreflejo.
- Resistente a la intemperie.
- Colores sólidos a la luz.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Resistente a la alcalinidad y salinidad del soporte.
- Resistente al agua.
- Lavable
- Excelente adherencia sobre hormigón, cemento, previamente tratados.

## APLICACIÓN

### CONSIDERACIONES PREVIAS

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo y grasa.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

#### **Limpieza:**

- Limpie la superficie, eliminando polvo, grasa, manchas de hongos y algas o partículas sueltas.
- Elimine totalmente la pintura mal adherida o desprendida aplicada anteriormente, ya que puede afectar la adherencia de la pintura.
- Elimine toda presencia de salitre.

#### **Preparación de Euroton Sport:**

- Homogeneizar hasta su completa incorporación antes de utilizarse.

#### **Dilución y Aplicación:**

Brocha y rodillo:

- Se recomienda que la aplicación sea directa.
- Aplique la primera capa de **Euroton Sport** y dejar secar aproximadamente 60 minutos.
- Aplique una segunda capa de **Euroton Sport** y dejar secar por 24 horas antes de dar uso al piso o la cancha.

#### **Tiempo de secado:**

- A una temperatura de 25 °C y a una humedad relativa de 50 % la primera capa seca al tacto en 60 minutos.
- El tiempo de secado puede variar de acuerdo a las condiciones climatológicas propias de la región donde se aplique.



PRESENTACIÓN	COLOR	RENDIMIENTO
--------------	-------	-------------

Cubeta de 19 Ly 4 L

Blanco, Rojo, Verde, Azul y  
Amarillo Guarnición

4 - 6 m<sup>2</sup> / L

NOTA: El rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie donde se aplique.

### DATOS TÉCNICOS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN					MÉTODO
	Blanco	Rojo	Verde	Azul	Amarillo	
Apariencia	Líquido semiviscoso	Líquido semiviscoso	Líquido semiviscoso	Líquido semiviscoso	Líquido semiviscoso	Visual
Acabado	Semi Mate	Semi Mate	Semi Mate	Semi Mate	Semi Mate	-----
Viscosidad Brookfield U-6 @ 10 rpm @ 25° C	15 000 - 20 000 cps	15 000 - 20 000 cps	15 000 - 20 000 cps	15 000 - 20 000 cps	10 000 - 15 000 cps	ASTM-D-2196-99
Secado @ 25° C y H. R. 50%	60 minutos	60 minutos	60 minutos	60 minutos	60 minutos	ASTM-D-1640-03
% Solidos Totales	59 - 60 %	60 - 61 %	58 - 60 %	56 - 57 %	57 - 58 %	ASTM-D-2369-04
Densidad @ 25°C g/ml	1.31 - 1.34	1.36 - 1.39	1.31 - 1.34	1.27 - 1.3	1.33 - 1.36	ASTM-D-1475-98
Estabilidad en envase	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	ASTM-D-1849-95

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.



### PRECAUCIONES

- No se aplique bajo amenaza de lluvia.
- No se aplique en superficies muy húmedas.
- No debe aplicarse cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea menor a 5°C ó a temperatura mayor a 40°C
- No se mezcle con otro tipo de pinturas.
- Cierre perfectamente el envase después de cada uso.



### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se recomienda el uso de lentes.
- Evite el contacto con los ojos y la piel; en caso de contacto con la piel lave con agua abundante; en caso de contacto con los ojos lave durante 10 minutos con abundante agua.
- No se ingiera, en caso de ingestión solicitar atención médica de inmediato, no se provoque el vómito.
- No se deje al alcance de los niños.

### ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD



Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.



[www.euroton.com.mx](http://www.euroton.com.mx)



Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que **EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V.** no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO AL TELÉFONO 800 999 3876

FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2022